


CARACTERISTIQUES DES GRANULES DE BOIS



- 100% bois : 85% résineux et 15% feuillus
 - Liant : aucun
 - Longueur : 35 à 40 mm
 - Diamètre : 6 mm \pm 1 mm
 - Taux de cendres : \leq 0.7 %
 - Humidité : \leq 10 %
 - Densité : \geq 650 kg/m³
 - PCI sur sec \geq 5 kWh par kg
 - Taux de fines : \leq 1 %
-
- Palettes perdues 120 x 100
 - Sacs plastifiés de 15kg
 - 70 sacs sur 1 palette (soit 1 T 050 par palette)
 - 24 palettes par camion (25 T 200)
 - 14 lits sur une palette (lit de 5 sacs)
 - Hauteur d'une palette : 160 cm
 - Hauteur du plot d'une palette : 8 cm
 - Palette fournie avec 1 coiffe et un double filmage
 - Gencod n° 3 760128010011 sur chaque sac



BIOCOMBUSTIBLES
SOLIDES
GRANULÉS

Bois Qualité Haute Performance

CERTIFICAT DE QUALITE
NF BIOCOMBUSTIBLES SOLIDES